

SPATULA STUCCHI

Benátský štuk pro vnitřní použití

1) Použití a vlastnosti

SPATULA STUCCHI vytváří lesklý povrch s typickými barevnými přechody. Receptura je na bázi dlouhodobě vyztuženého vápna, mletého mramoru a dalších aditiv. Vyniká výbornou prodyšností, po vytvrdnutí vysokou mechanickou odolností a po konečné úpravě voskem omyvatelností a odolností proti nepříznivým vlivům okolí. Nachází široké uplatnění v oblasti restaurátorských a rekonstrukčních prací. Vzhledem k alkalickému prostředí odolává plísním a řasám.

2) Spotřeba: 0,8-1,2 kg/m²

3) Barva a tónování:

Výrobek SPATULA STUCCHI lze tónovat do širokého barevného spektra podle barevníků, které jsou k dispozici.

Vzorník obsahuje také 12 odstínů tvořených přírodními barevnými pigmenty.

4) Způsob nanášení:

Nerezové hladítko se zaoblenými rohy a zkosenými hranami, popřípadě špachtle různé velikosti podle požadovaného efektu.

5) Příprava podkladu

Povrch musí být soudržný, zbavený prachu, případných nečistot a výkvětů solí. Vysprávkujte provedte vápenocementovou maltou. Před aplikací proveďte vždy penetraci materiálem Primus naturale.

Zvláště hladké a nesavé povrchy jako např. keramiku ošetřít jednou vrstvou materiálu Primus Aggrappante, pro zlepšení aplikace a přilnavosti.

6) Zpracování a ředění

Výrobek je tixotropní, po pečlivém promíchání celého obsahu obalu je připraven k použití. Je třeba barvit materiál vždy 24 h předem. Na připravený podklad naneste rovnoměrně první vrstvu SPATULA STUCCHI

. Po proschnutí (druhý den) odstraňte špachtlí případné nerovnosti způsobené hladítkem. Naneste druhou vrstvu. Požadovaný efekt se vytvoří až třetí vrstvou, kdy malé množství SPATULA STUCCHI hladítkem nanášíme pod tlakem v co nejtenčí vrstvě přes sebe.

Při aplikaci zůstávají na hladítku naschlé zbytky materiálu, které pečlivě odstraňujte, aby nezpůsobovaly defekty povrchu.

Ochranu povrchu a zvýšení lesku lze dosáhnout voskem Cera dell vecchio

7) Balení: nádoby o objemu 24 kg

Technologické postupy při aplikaci daného produktu uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem praktického ověřování materiálů výrobcem s cílem dosáhnout optimálního výsledku a zachování deklarovaných vlastností výrobku.

Naše společnost nabízí odborné poradenství a specializovaná školení..

Doporučujeme této službě využít, protože v případě nedodržení technologických postupů uvedených v technickém listě a volby nevhodného materiálu nepřebírá naše společnost žádnou zodpovědnost.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků. Datum posledního zpracování v zahraničí uvedeno v textu technického listu.

8) Technické údaje

SPATULA STUCCHI neobsahuje žádná organická rozpouštědla, a tudíž produkt samotný ani jeho výpary nejsou hořlavé. Materiál je zcela přírodní bez syntetických přísad.

Měrná hmotnost: 1,56 kg/litr

pH po 30 dnech: 12,5

9) Skladovací podmínky

Skladovací teplota min + 5 °C, max + 40 °C

Životnost v původním obalu 12 měsíců

Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem.

Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem.

Prázdné obaly likvidovat podle předpisů.