

110.60 DURQUARZ ACRILICO

1/2

Tenkovrstvá akrylátová omítkovina pro venkovní použití

1) Použití a vlastnosti

Výrobek je vytvořen na bázi vodné disperze akrylátového kopolymeru, anorganických pigmentů, inertních minerálních plniv a křemičitých písků. Vyniká výbornou kryvostí, prodyšností a odolností vůči atmosférickým vlivům.

2) **Spotřeba:** 0,8 – 1,2 kg/m² při nanášení válečkem, nejlépe molitanovým o střední hrubosti
0,4 – 0,6 kg/m² při nanášení štětkou

3) **Barva a tónování:** bílá, lze dobarvovat do barev dle vzorníku NCS, Centri Storic i a za použití spektrofotometru je možnost natónování barvy dle potřeby

4) **Způsob nanášení:** štětka, váleček (molitanový), nástřík

5) Příprava podkladu

Nové vápenocementové podklady a vápenocementové vysprávkové výhledy musí být suché a nejméně 4 – 6 týdnů vyzrálé.

Natíraný povrch musí být soudržný, zbavený prachu a případných nečistot.

U nově provedených omítek použijeme transparentní penetrační nátěr Isoacril ředěný v poměru jeden díl Isoacrilu a 4 – 7 dílů vody, nebo probarvený penetrační nátěr Vega

U starších a sprášených omítek použijeme transparentní penetrační nátěr Clorfix ředěný ředidlem DS-50 v poměru jeden díl Clorfixu a ½ - 1 díl ředidla DS-50, nebo probarvený penetrační nátěr Clorfix s přídavkem 20 – 40 % ředidla DS-50

6) Zpracování a ředění

Teplota prostředí: min. +5°C, max. +40°C, teplota podkladu: min. +5°C, max. +40°C.

Neaplikujte, jestliže je příslušná stěna pod působením přímého slunečního záření.

Relativní vlhkost vzduchu: max. 90%, ředění: 10–15% pro aplikaci štětkou.

7) **Balení:** nádoby o objemu 22 kg

8) Technické údaje

Durquarz neobsahuje žádná organická rozpouštědla, a tudíž produkt samotný i jeho výpary nejsou hořlavé.

Obsah netěkavých látek: 79,7%

Specifická hmotnost: 1,65 kg/l



Technologické postupy při aplikaci daného produktu uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem praktického ověřování materiálů výrobcem s cílem dosáhnout optimálního výsledku a zachování deklarovaných vlastností výrobku. Naše společnost nabízí odborné poradenství. Doporučujeme této službě využít, protože v případě nedodržení technologických postupů uvedených v technickém listě a volby nevhodného materiálu nepřebírá naše společnost žádnou zodpovědnost.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků. Datum posledního přepracování v zahraničí uvedeno v textu technického listu.

Výrobce: UNIVER Italiana s.p.a., Via Monte Rosa 7, 28010 Cavallirio (Novara), Italy

Generální zastoupení a dovoz pro ČR: DOMUS AUREA a.s., Růžová 280, 252 29 Dobříšovice-Lety, Praha-západ

110.60 DURQUARZ ACRILICO**2/2****9) Skladovací podmínky**

Skladovací teplota min + 5 °C, max + 40 °C

Životnost v původním obalu 12 měsíců

Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem.

Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem.

Prázdné obaly likvidovat podle předpisů.



Technologické postupy při aplikaci daného produktu uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem praktického ověřování materiálů výrobcem s cílem dosáhnout optimálního výsledku a zachování deklarovaných vlastností výrobku. Naše společnost nabízí odborné poradenství. Doporučujeme této službě využít, protože v případě nedodržení technologických postupů uvedených v technickém listě a volby nevhodného materiálu nepřebírá naše společnost žádnou zodpovědnost.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků. Datum posledního přepracování v zahraničí uvedeno v textu technického listu.

Výrobce: UNIVER Italiana s.p.a., Via Monte Rosa 7, 28010 Cavallirio (Novara), Italy

Generální zastoupení a dovoz pro ČR: DOMUS AUREA a.s., Růžová 280, 252 29 Dobříchovice-Lety, Praha-západ